

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

## СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Типы. Технические условия

Издание официальное

Москва  
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
2003

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сетки металлические. Типы. Технические условия»  
содержит стандарты, утвержденные до 1 апреля 2003 г.

В стандарты внесены изменения и поправки, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных, а также пересмотренных стандартах и принятых к ним изменениях и поправках публикуется в выпускаемом ежемесячно указателе «Государственные стандарты»

## СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ  
2715—75

Metal wire screens. Types, basic parameters and dimensions


МКС 77.140.65  
ОКП 12 0100Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на металлические проволочные сетки и устанавливает типы, параметры и основные предельные размеры.


## 1. ТИПЫ

1.1. По способу изготовления сетки подразделяют на:


- тканую — образованную перекрестным переплетением проволок (прядей) основы (проводок, проходящих вдоль полотна сетки) с проволоками утка (проводками, проходящими поперек полотна сетки) (черт. 1);
- плетеную — из круглых или плоских спиралей, образованную вплетением последующей спирали в предыдущую (черт. 2);
- крученыю — образованную путем попеременного скручивания каждой проволоки с одной из двух рядом расположенных (черт. 3);



Черт. 1



Черт. 2




Черт. 3

- щелевую из колосников фасонного сечения, собранную из отдельных проволочных колосников фасонного сечения, скрепленных между собой соединительными шпильками, расположенными на определенном расстоянии друг от друга (черт. 4);

- сварную — образованную из проволок, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения (черт. 5);

## С. 2 ГОСТ 2715—75

- сборную — из предварительно деформированной проволоки, образованную перекрестным переплетением гладких или предварительно деформированных проволок (прядей) основы с предварительно деформированными проволоками утка (черт. 6);



1.2. По форме ячеек в свету сетки подразделяют:

- с квадратными ячейками;
- с прямоугольными ячейками;
- с ромбическими ячейками;
- с шестиугольными ячейками;
- с трапециевидными ячейками;
- с нулевыми ячейками.

1.3. По размерам ячеек в свету сетки подразделяют на:

- |                 |   |   |   |   |                                     |
|-----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|
| - наимельчайшую | » | » | » | » | св. 0,025 до 0,25 мм <sup>2</sup> ; |
| - мельчайшую    | » | » | » | » | 0,25 » 1 мм <sup>2</sup> ;          |
| - мелкую        | » | » | » | » | 1 » 25 мм <sup>2</sup> ;            |
| - среднюю       | » | » | » | » | 25 » 625 мм <sup>2</sup> ;          |
| - крупную       | » | » | » | » | 625 мм <sup>2</sup> .               |
| - особо крупную | » | » | » | » | » 625 мм <sup>2</sup> .             |

1.4. По живому сечению сетки подразделяют:

- с малым живым сечением — до 25 % всей площади сетки;
- с нормальным живым сечением — от 25 до 50 % » » »
- с большим живым сечением — 50 » 75 % » » »
- с особо большим живым сечением — св. 75 % » » »

Живое сечение сетки определяется отношением площади ячеек в свету ко всей площади сетки, выраженным в процентах.

1.4.1. Живое сечение сетки тканой, сварной и сборной из предварительно деформированной проволоки ( $M$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$M = \frac{a b \cdot 100}{(a + d_1)(b + d_2)},$$

где  $a$  — размер ячейки в свету между проволоками основы, мм;

$b$  — размер ячейки в свету между проволоками утка, мм;

$d_1$  — диаметр проволоки основы, мм;

$d_2$  — диаметр проволоки утка, мм.

1.4.2. Живое сечение плетеной сетки ( $M$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$M = \frac{a^2 \cdot 100}{(a + d)^2} \sin \alpha,$$

где  $a$  — размер ячейки в свету, мм;

$d$  — диаметр проволоки, мм;

$\alpha$  — угол ячейки ромба, град.

## ГОСТ 2715—75 С. 3

1.4.3. Живое сечение крученої сетки ( $M$ ) в процентах вираховують за формулой

$$M = \frac{1,73a^2 \cdot 100}{1,73a^2 + 2ad},$$

де  $a$  — розмір ячейки в свету, мм;

$d$  — діаметр проволоки, мм.

1.4.4. Живое сечение щелевой сетки из колосников фасонного сечения ( $M$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$M = \frac{b(L - D) \cdot 100}{lL},$$

де  $b$  — ширина щели, мм;

$l$  — расстояние между осями проволочных колосников, мм;

$D$  — внешний диаметр петли, состоящий из диаметра соединительной шпильки и двух диаметров исходной проволоки, мм;

$L$  — расстояние между осями соединительных шпилек, мм.

1.5. По виду металлов и сплавов применяют проволоки сетки подразделяют:

- из углеродистой (низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и высокоуглеродистой) стали;
- из высоколегированной стали;
- из цветных металлов и сплавов.

1.6. По состоянию металла применяют проволоки сетки подразделяют:

- из нагартованной проволоки,
- из отожженной проволоки.

1.7. По форме поперечного сечения проволоки сетки подразделяют:

- из круглой проволоки;
- из квадратной проволоки;
- из трапециевидной проволоки;
- из Т-образной проволоки;
- из плоской проволоки;
- из проволоки периодического профиля.

1.8. По виду поверхности применяют проволоки сетки подразделяют:

- из светлой стальной проволоки,
- из темной стальной проволоки,
- из травленой стальной проволоки,
- из оцинкованной стальной проволоки,
- из луженой стальной проволоки,
- из проволоки, покрытой пластиком.




1.9. По виду поверхности полотна сетки подразделяют на:

- непокрытые;
  - покрытые в полотне.
- 1.9.1. Сетки, покрытые в полотне, подразделяют на:
- оцинкованные в полотне,
  - луженые в полотне,
  - окрашенные в полотне,
  - покрытые пластиком.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Параметры и основные предельные размеры сеток должны соответствовать указанным в таблице.




**С. 4 ГОСТ 2715—75**

Назначение сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размер характеристика	Размер ячейки в свету и на края, мм	Диаметр проволоки на края, мм	Материал сетки	Основное назначение
<b>Сетка тканая полотняного переплетения с квадратными ячейками</b>		<b>Сетка тканые</b> Переплетение проволок основы и утка четырех один проволоку. За размер стороны ячейки в свету имеют расстояние между соседними проволоками основы или утка	Сетка характеризуется размечением стороны ячейки в свету и диаметром проволоки.	От 0,04 до 20,0	От 0,03 до 3,0	Стальная термически обработанная никелево-чернистая (светлая, оцинкованная, луженая), для фильтрации термически обработанная высоколюминесцентная (трансней, светлого отжига) проволока.	Для разделения сыпучих тел по крупности и для фильтрации
<b>Сетка тканая полотняного переплетения с квадратными ячейками</b>		<b>Сетка тканые</b> Переплетение проволок основы и утка через одну проволоку. Диаметр проволоки утка больше диаметра проволоки основы или равен ему	Сетка характеризуется размечением стороны ячейки в свету и диаметрами проволок основы и утка. За размер стороны ячейки в свету имеют расстояние между соседними проволоками основы и утка	Между проволоками основы — от 0,14 до 0,7, утка — от 0,1 до 0,0	Диаметр проволок основы от 0,1 до 0,7, утка — от 0,1 до 0,0	Стальная термически обработанная никелево-чернистая (светлая, оцинкованная, луженая), для фильтрации термически обработанная высоколюминесцентная (светлого отжига) проволока.	Для обезвоживания и фильтрации
<b>Сетка тканая саржевого переплетения с квадратными ячейками</b>		<b>Сетка тканые</b> Переплетение проволок основы и утка через две проволоки. Диаметр проволоки утка больше диаметра проволоки основы или равен ему	Сетка характеризуется размечением стороны ячейки в свету и диаметрами проволок основы и утка. За размер стороны ячейки в свету имеют расстояние между соседними проволоками основы и утка	От 0,04 до 1,0	От 0,03 до 0,55	Стальная термически обработанная никелево-чернистая (светлая, термически обработанная высоколюминесцентная (светлого отжига) проволока.	Для разделения материала по крупности и для фильтрации

*Продолжение*

Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размеры ячеек в свету, мм	Диаметр проволоки в крайней стороне, мм	Материал сетки	Основное значение
Сетка тканая полотняного переплетения с канатиками*		Каждая проволока из пряди из трех рядов расположенных проволок основы переплетается с каждой проволокой утка. Диаметр проволоки утка больше диаметра проволоки пряди основы	Сетка характеризуется ячейкой в свету и диаметрами проволоки основы и утка. За размер стороны ячейки в свету принят разстояние между утками между соседними проволоками утка	Между прядями — от 10,0 до 22,0, диаметр утки — от 0,4 до 0,8, диаметр прохода утка — от 1,4 до 5,5	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (сплавленного и черного отжига, луженная, оцинкованная) проволока	Для раздельных наружных салников при разделении лососевых рыб
Сетка тканая первичночного переплетения с прямыми ячейками		Две проволоки основы, перевитые между собой, переплетаются с проволокой утка. Диаметр проволоки утка больше диаметра проволоки основы	То же	Между прядями основы из двух проволок — от 0,5 до 0,8, диаметр прохода утка — от 2,0 до 5,0, диаметр проволоками утка — от 10,0 до 20,0	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (сплавленного и черного отжига) проволока	Для ограждения садков при разделении лососевых рыб
Сетка тканая из одного или нескольких рядов расположенных канатиков переплетается с одиночными проволоками утка		Пряди основы из одного или нескольких рядов расположенных канатиков переплетаются с одиночными проволоками утка	Сетка характеризуется ячейкой в свету и диаметрами проволоки канатика основы и проволоки утка, количеством канатиков в пряди основы, количеством проволок в канатике.	Между прядями основы — от 0,8 до 24,0, диаметр утка — от 0,8 до 3,6, количество канатиков в пряди основы — от 1,5 до 4; канатики в свету пряди основы и проволоками утка	Стальная термически обработанная высоколегированная проволока; утка — стальная термически обработанная высоколегированная (сплавленного и черного отжига, гравелан), улгеролистан и низкоулгеролистан (сплавленного и черного отжига) проволока	Для ленточных транспортеров




**С. 6 ГОСТ 2715—75**

Продолжение						
Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размер ячейки в свету, мм	Диаметр проволоки из кованого материала, мм	Материал сетки	Основное значение
Сетка тканая полотнищного переплетения (с пустыми ячейками)		Проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через одну с проволоками утка, расположеными вплотную друг к другу. Ячейки в свету отсутствуют	Сетка характеризуется числом проволок на основе и утка на 1 дм	Ячейка в свету отсутствует.	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (светлого) и черного отожженной (светлого отжига) проволоки.	Для фильтрации, обезвоживания и сушки
Сетка тканая саржевого переплетения односторонняя (с фильтровая (с пустыми ячейками))		Проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две с проволоками утка, расположеными вплотную друг к другу. Ячейки в свету отсутствуют	То же	Ячейки в свету отсутствуют.	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (светлого) и черного отожженной (светлого отжига) проволоки.	То же
Сетка тканая саржевого переплетения двухсторонняя (с пустыми ячейками)		Проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно через две с проволоками утка, расположеными вплотную друг к другу. Ячейки в свету отсутствуют	То же	Ячейки в свету отсутствуют.	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (светлого и черного отожженной) проволоки.	*
Сетка тканая саржевого переплетения двухсторонняя фильтровая (с пустыми ячейками)		Проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через одну с проволоками утка, расположеными вплотную друг к другу. Ячейки в свету отсутствуют	Диаметр проволоки из кованого материала, мм	Диаметр проволоки из кованого материала, мм	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (светлого и черного отожженной) проволоки из меди, латуни, фосфористой бронзы, никеля, монель-металла	
					Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (светлого и черного отожженной) проволоки из меди, латуни, фосфористой бронзы, никеля, монель-металла	




*Продолжение*

Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размеры и характеристика	Параметры проволоки	Материал сетки	Основное значение
Сетка тканая саржевого переплетения прилоковая фильтровальная (мультиплекс)		Прияд основы переплетается с приядами утка основы и утка на 1 дм, плотную. Приян из пяти или восеми проволоками проволоками диаметром основы и утка в свету отсутствуют	Сетка характеризуется числом приядов свету отсутствует. Число приядов основы и утка на 1 дм, диаметром основы и утка — 0,18, диаметром основы и утка на 1 дм — 1,40.	Диаметр проволоки из нержавеющей стали приядов утка — 0,12	Проволока из нержавеющей стали	Для фильтрации
<b>С е т к и п л е т е н ы е</b>						
Сетка плетеная одинарная с квадратными ячейками из плоских спиралей, правая (левая)		Переплетение плоских спиралей, образующих квадратную ячейку.	Сетка характеризуется размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки.	От 1,0 до 1,6	Стальная термически обработанная никоуплерститовая (без покрытия, очищенная, покрытая пластиком) и высоколегированная проволока	Для отожжения, крепления горных выработок, разрезания спущих тел по крупности
<b>С е т к и п л е т е н ы е</b>						
Сетка плетеная одинарная с ромбическими ячейками из плоских спиралей, правая (левая)		Переплетение плоских спиралей, образующих ромбическую ячейку.	Сетка характеризуется размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки.	От 3,0 до 15,0	От 1,0 до 3,0	Тоже
<b>С е т к и п л е т е н ы е</b>						
Сетка плетеная одинарная с ромбическими ячейками из плоских спиралей, правая (левая)		Переплетение плоских спиралей, образующих ромбическую ячейку.	Сетка характеризуется размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки.	От 3,0 до 15,0	От 1,0 до 3,0	Тоже

**С. 8 ГОСТ 2715—75**

Продолжение					
Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размеры характеристика	Диаметр проволоки из кованой жалюзи	Материал сетки
Сетка плетеная двойная с квадратной ячейкой, правая (левая)		Сплетение плоских спиралей основных с промежуточными, блуждающими, благодаря чему образуется двойное сечение полотна	Сетка характеризуется шагом основной спирали и диаметром проволоки	Шаг спиралей — от 1,0 до 3,6 диаметр спиралей — от 20 до 50 диаметр проволоки — до 50	Стальная термически необработанная высокогострированная проволока
Сетка плетеная стержневой секционной ная		Спирали соединены между собой стержнями Направление спиралей попеременно: правое и левое	Сетка характеризуется шагом спиралей, диаметрами проволоки спиралей и стержней	Шаг спиралей — от 12 до 20 диаметр спиралей — от 2,2 до 3,0, стержней — от 2,5 до 3,0	То же
Сетка плетеная панцирная из круглых спиралей		Переплетение круглых спиралей	Сетка характеризуется внутренним диаметром спиралей, диаметром проволоки спиралей и шагом спиралей	Внутренний диаметр до 1,5 диаметр спиралей — от 9,0 до 12,6, шаг спиралей — от 16,0 до 21,0	Стальная термически необработанная улеродистая проволока
					Для металлических бытовых кронштейн

*Продолжение*

Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размеры характеристика	Размер ячейки в сечении, мм	Диаметр проволоки, или сторона квадрата, мм	Материал сетки	Основное назначение
<b>Сетки крученые</b>							
Сетка крученая с шестигранными ячейками		Свивка проволок, перекрещивающаяся под углом 120°	Сетка характеризуется размером ячейки в свету и диаметром проволоки.	От 10,0 до 100,0	От 0,5 до 2,0	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (светлого и черного отжига, оцинкованная) и высоколегированная (светлого отжига) проволока.	Для отожгивания, изготовления клеток в сельском хозяйстве, армирования стекла и теплонезадержания
Сетка крученая с трапециевидными ячейками		Свивка проволок, перекрещивающаяся под углом 120°, с третьей проволокой, образующей болваночное основание трапеции	То же	50,0	1,6	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (черного отжига, оцинкованная) проволока.	Для отожгивания, изготовления клеток в сельском хозяйстве
<b>Сетки сварные</b>							
Сетка сварная оснащенная		Проволоки основы и утка в местах перекрещивания сварены	Сетка характеризуется размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки.	От 12,0 до 200,0	От 0,5 до 9,0	Стальная низкоуглеродистая термически обработанная (светлого отжига и термического покрытия) оцинкованная проволока.	Для армирования конструкций, изготовления металлических и железобетонных конструкций, клеммных и армополотен
Сетка сварная из квадратных ячеек		Сетка сваренная с квадратными ячейками	За размер стороны ячейки в свету принимают расстояние между соседними проволоками основы или соседними проволоками утка			Холоднотянутая низкоуглеродистая прямолинейная проволока периодического профиля.	Горяческаганная низколегированная проволока периодического профиля.

**С. 10 ГОСТ 2715—75**

<i>Продолжение</i>							
Наименование сетки	Чертеж	Количественные особенности	Размерный характеристика	Размер ячейки в свету, мм	Диаметр проволоки или стержня квадрата, мм	Материал сетки	Основное назначение
Сетка сварная с прямоугольными ячейками		Проволоки обновы и утка в местах перекрещивания сварены	Сетка характеризуется размером стороны ячейки в свету и диаметром проволоки	Между проволоками — от 0,5 до 9,0 в свету, мм — от 12,0 до 250,0, кв.	От 0,5 до 9,0	Стальная термически обработанная (светлого тонения и черного отжига) и термически необработанная (без покрытия, оцинкованная) низкоуглеродистая, термически обработанная, термически обработанная высоколегированная (светлого отжига, травленая) проволока.	Для изготовления клеток и конструкций из металлических арматурных и армировочных элементов и
			за размер стороны ячейки в свету принимают расстояние между средними проволоками основы и соседними проволоками утки	— от 16,0 до 250,0		Холоднотянутая низкокарбонистая и горячекатаная низколегированная проволока периодического профиля.	
						Сетка, оцинкованная в полотне	
Сетка шелевая из колосников фасонного сечения		Сетки собраны из отдельных колосниковых фасонного сечения	Сетка характеризуется размером шели в свету и диаметром проволоки заготовки.	Ширина шели — от 0,09 до 20,0	От 2,2 до 7,5	Стальная термически обработанная низкоуглеродистая (черного отжига) и высоколегированная проволока (светлого отжига, травленая).	Для классификации, обезвоживания, фильтрации и сушки материала
			За размер шели в свету принимают расстояние между соседними колосниками			Латунная проволока	

*Продолжение*

Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размерная характеристика	Размер ячеек в сечении, мм	Диаметр проволоки или стержня, мм	Материал сетки	Основное назначение
<b>Сетки сборные из предварительно деформированной проволоки</b>							
Сетка частично рифленая с квадратными и ячейками		Проволоки основы (без прерывистого рифления) переплетаются с предварительно рифленой проволоками утка	Сетка характеризуется размером стороны ячеек в свету и диаметром проволоки.	От 1,6 до 25,0	От 0,9 до 4,5	Стальная термически необработанная низкоуглеродистая, термически обработанная углеродистая и высоколегированная (травленая) проволока	Для разделения сыпучих материалов по крупности
Сетка рифленая с квадратными ячейками		Проволоки основы и утка имеют изгиб рифлений в местах переплетения	То же	От 4,0 до 25,0	От 1,6 до 6,0	Стальная термически необработанная низкоуглеродистая, углеродистая, высоколегированная и высокомарганцовистая проволока	То же
Сетка сложно-рифленая с квадратными ячейками		Проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы рифлений	* *	От 20,0 до 100,0	От 5,0 до 10,0	Стальная термически необработанная низкоуглеродистая, углеродистая и высокомарганцовистая проволока	*

**С. 12 ГОСТ 2715—75**

<i>Продолжение</i>						
Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размеры ячейки за характеристику	Диаметр проволоки и/или стержня квадрата, мм	Материал сетки	Основное назначение
Сетка частично рифленая с прямолинейными и утолщенными ячейками		Проволоки основы (без прямолинейного рифления) переплетаются с проволоками утка, имеющими изгибы рифления в местах переплетения	Сетка характеризуется разницей размером стержни ячейки и свету и диаметром проволоки.	Между ячейками в свету — от 0,7 до 2,5, утка — от 2,3 до 50,0	От 0,5 до 1,8	Стальная термически необработанная и термически обработанная и фильтрационного отжига) низкотемпературная и термически обработанная высокотемпературного отжига) проволока
Сетка рифленая с прямолинейными и утолщенными ячейками		Проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местах переплетения	Сетка характеризуется разницей размером стержни ячейки в свету и диаметром проволоки.	Между ячейками в свету — от 0,7 до 12,0	От 2,2 до 3,5	Стальная термически необработанная высокотемпературная и термически обработанная и утка проволока
Поперечные и продольные проволоки в местах переплетения отштампованы на глубину, равную диаметру проволоки		Сетка характеризуется разницей размером стержни ячейки в свету и диаметром проволоки на глубину, равную диаметру проволоки	Между ячейками в свету — от 6,0 до 9,0	От 70,0 до 12,0	От 10,0 до 70,0	Стальная углеродистая проволока
Сетка из штампованных проволок с квадратными ячейками		За размер стороны ячейки в свету и диаметром проволоки между соседними поперечными проволоками или соседними проволоками утка	Между ячейками в свету — от 6,0 до 9,0	От 3,0 до 12,0	Стальная углеродистая проволока	Для разделения спущих тел по крутизне

<i>Продолжение</i>					
Наименование сетки	Чертеж	Конструктивные особенности	Размерная характеристика	Размер ячеек в сетке, мм	Диаметр проволоки или сторона клетки, мм
Сетка из штампованной проволоки плетевая		Каждые проволочки из пряди поперечных проволок переплестаются с одиночными продольными проволочками. В местах перекрещивания продольные проволочки отштамповываются попечными именем изгибов. Рифление имеет малую расстояние между соседними рядами попечных проволок и между соседними продольными проволоками	Сетка характеризуется разным размером сторон ячеек в сетке и диаметром проволоки.	Ширина ячеек — от 1,0 до 3,5	Стальная углеродистая проволока

(Измененная редакция, Изд. № 1).

**С. 14 ГОСТ 2715—75**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН** Научно-исследовательским институтом метизной промышленности (НИИМЕТИЗ)  
**ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов  
Совета Министров СССР от 24.12.75 № 3986
- 3. ВЗАМЕН** ГОСТ 2715—44
- 4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)**
- 5. ИЗДАНИЕ** с Изменением № 1, утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 9—86)